

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat Border**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

Краска для бордюров и брусчатки

<p>Описание:</p>	<p>Ascoat Border - акриловая краска для покраски брусчатки и бордюрного камня, атмосферостойкая бордюрная краска. Бордюрная краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с целевыми добавками в смеси органических растворителей. Краска образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к истиранию, воздействию растворов солей и щёлочей, бензина. Обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону, лёгкостью нанесения, высокой скоростью высыхания. Краску можно успешно использовать в прохладных условиях весной или осенью.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - простота и удобство нанесения; - стойкость к истиранию; - повышенная атмосферостойкость; - высокая светостойкость.
<p>Области применения:</p>	<p>Краска Ascoat Border применяется для покраски бордюрного камня и брусчатки, бетонных лестниц, для разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе, покраски бетонных ограждений и дорожных столбиков, тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня, дорожного бортового камня, элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов. Акриловая краска используется для любых бетонных и асфальтобетонных покрытий, для нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п.</p>
<p>Фасовка:</p>	<p>Металлическая тара: 25 кг</p>
<p>Применение:</p>	<p>Состав готов к применению. Наносится на поверхность кистью, валиком, пневматическим распылением.</p>

	<p>При необходимости может быть разбавлен до рабочей вязкости растворителем Asco-Solv 02 не более 8% от массы материала. Температурный режим нанесения: от -5°C до +40°C.</p>
Расход:	<p>250-300 г/м² поверхности</p> <p>Теоретический расход на один слой сухой плёнки указан для неразбавленного материала, практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра.</p>
Разбавитель:	<p>Для разбавления материала допускается применение растворителя Asco-Solv 02 не более 8% от массы материала.</p> <p>Увеличение разбавления материала может привести к снижению толщины нестекающего слоя и защитных свойств покрытия.</p>
Меры предосторожности:	<p>При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.</p> <p>Использовать индивидуальные средства защиты.</p>
Транспортировка и условия хранения:	<p>Краску Ascoat Road необходимо хранить вочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.</p>
Срок хранения:	<p>Срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при соблюдении всех норм транспортировки и хранения.</p>