



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **Ascoat 200 АК**

ТУ 22.23.19-002-54011715-2023

Краска для бетонных полов.

<p>Описание:</p>	<p>Ascoat 200 АК - износостойкая быстросохнущая краска для бетонных полов на органической основе. Краска имеет матовую или полуматовую поверхность.</p> <p><u>Преимущества Ascoat 200 АК:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - покрытие обладает повышенной износостойкостью, благодаря использованию минеральных наполнителей; - покрытие обладает стойкостью покрытия к действию воды и растворов солей, устойчиво к действию масел и бензина; - способно к самовыравниванию при нанесении; - снижает пылеотделение полов; - облегчает уборку помещения. <p>Краска по бетону обладает универсальным комплексом свойств. Среди них следует выделить такие несомненные достоинства, как способность к быстрому отверждению (1,5-2 часа) и возможность нанесения при отрицательных температурах, что, вне зависимости от времени года, обеспечивает данному покрытию ряд существенных преимуществ в ситуации, когда сроки проведения монтажных работ ограничены.</p>
<p>Область применения:</p>	<p>Краска рекомендуется для покраски бетонных полов складских и торговых помещений, производственных цехов, ангаров, жилых и любых других объектов, где требуется долговечный пол с высокими эксплуатационными характеристиками без специальных требований по уходу. Краска для бетона обладает устойчивостью к действию моющих средств и атмосферных осадков.</p> <p>Краску для окрашивания бетона можно использовать на улице, в том числе для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах, лестницах и других открытых участках.</p>
<p>Фасовка:</p>	<p>Металлическая тара 20 кг</p>





Ограничения:	Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон. Не пригодна для окраски помещений, испытывающих значительные температурные перепады.
Применение:	<p>Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Краска наносится на поверхность кистью, валиком в 1-2 слоя, либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа. - При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости (не более 10%). - Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от -10°С до +30°С. - Время высыхания при температуре от +5°С — 5-6 часов. - Время высыхания при температуре +20°С — 1-1,5 часа. - По полу можно ходить через 7 часов при температуре +20°С. - Полностью высыхает через 84 часа.
Расход:	200 – 300 г/м ² поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.
Растворитель:	Asco-Solv 01
Меры предосторожности и условия хранения:	<p>При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.</p> <p>Использовать индивидуальные средства защиты.</p> <p>Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.</p>
Срок хранения:	Срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при соблюдении всех норм транспортировки и хранения.

